



SPEEDLACK 40

LEÍRÁS	Gyors száradású szintetikus lakk.	
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	Rövid szénláncú olajos, alkidgyanta alapú termék. Jellemző rá a gyors száradás, a könnyű felvitel, a jó kopásállóság, a kiváló tapadás a hordozófelülethez, a jó fényállóság és az ellenállás az időjárási hatásoknak, még ipari környezetben is.	
ALKALMAZÁSI TERÜLETEK	A Speedlack 40 gyorsan száradó, ipari célú lakk, mely kiválóan alkalmazható acélból készült nehéz állványszerkezetek, hidak, ácsolt állványok és acél építmények korrózióvédő festésére.	
MŰSZAKI JELLEMZŐK	Színválaszték Megjelenés Száranyag Fajsúly Brookfield viszkozitás 25°C-on Felületi száradás 20°C-on, 60% relatív páratartalom Felülfesthetőség 20°C-on Teljes száradási idő 20°C-on Kopásállóság Hidrolízis-állóság UV-állóság Javasolt rétegvastagság	RAL színkártya szerint félig fényes, 55 – 60 gloss 67 +/- 2 % 1.40 kg/l +/- 0.05 700 – 1000 cps 10 perc 2 óra 6 óra jó jó jó 60 – 100 mikron
FELHORDÁS	A terméket szórással kell felvinni. A kezelendő felületet gondosan meg kell tisztítani, zsírtalanítani és szárítani, ne maradjon rajta régi, nem tapadó festék. Ha szükséges, le kell csiszolni nagyon finom dörzspapírral. Korábban nem még festett fára történő felvitel esetén ajánlatos előkezelní Tarlitex dúsító hatású impregnáló alapozóval. Vasra történő felvitel esetén Miniosinter , Zincosint vagy Air Sint-U korróziógátló alapozóval kell előkezelní a felületet. Nagyon nehéz alkatrészek lakkozása esetén nem szabad a festett alkatrészeket egymásra rakni, amíg teljesen meg nem száradt rajtuk a lakk.	
HÍGÍTÁS	A Speedlack 40 terméket kb. 10 - 15 % mennyiségű nitrohígítóval kell hígítani. A szerszámok tisztítására nitrohígítót vagy tiszta acetont kell használni.	
KIADÓSSÁG	A kiadósság függ a festendő felülettől és a kívánt rétegvastagságtól. Átlagosan 1 kg festék kb. 5-6 m ² felületre elegendő.	
ELTARTHATÓSÁG	Az eredeti felbontatlan tárolóedényekben, fagytól, és a túl nagy hőtől védve a termék kb. 24 hónapig tartható el.	
FIGYELMEZTETÉSEK	A termék normál használat esetén nem káros a felhasználó személyekre. Használata során tilos enni és dohányozni, és személyi védőeszközöket kell viselni, mint védőkesztyű, védőszemüveg és védőmaszk. Az adatlapon közölt információk a legjobb tudomásunk szerint pontosak és helytállóak, de a javaslatokat és ajánlásokat mindenféle garancia nélkül közöljük, mivel a felhasználási körülmények kívül esnek az ellenőrzési körünkön. Kérdéses esetben mindig célszerű előzetes próbát végezni, vagy tanácsot kérni cégünk műszaki részlegétől. Fenntartjuk a jogot a termékek és jelen adattlap tartalmának külön értesítés nélküli megváltoztatására.	

2008. január